

# MAURER®



## SCHEDA TECNICA

# PRODOTTI SPECIALI ALLUMINIO RUOTE (cod. 86989)

### PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO:

Smalto acrilico speciale ad essiccazione rapida con elevata resistenza agli agenti atmosferici. La qualità delle sostanze impiegate assicura stabilità dei colori nel tempo e fedeltà alle tinte originali per ritocchi di auto, moto, scooter, bici. Resiste agli eventuali sversamenti di carburante possibili nei rifornimenti. Si ottengono finiture brillanti, con buone resistenze agli sfregamenti ed alla lucidatura.

### RESA:

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m<sup>2</sup>, in dipendenza della tonalità della vernice.

### SPECIFICHE DI FORNITURA:

#### Specifiche di fornitura:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

**Contenuto netto:** 400 ml

**Aspetto:** Bombola contenente liquido sotto pressione

**Colore:** Vario

**Odore:** Caratteristico di solvente

**Densità a 20°C:** 0,75 ÷ 0,80 g/ml

**Pressione a 20°C:** 4,0 ± 0,5 bar

**Pressione a 50°C:** 8,0 ± 0,5 bar

**Punto di infiammabilità:** inf. 0° C

**Tempi di essiccazione:** Fuori polvere, 10 minuti. Asciutto al tatto, 20 minuti. Asciutto in profondità, 24 ore.

Sovraverniciabilità in ogni momento

# MAURER®



## SCHEDA TECNICA

# PRODOTTI SPECIALI ALLUMINIO RUOTE

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

**Etichettatura:**  Irritante  Estremamente infiammabile

**Direttiva 2004/42/CE:** C.O.V.

**Sottocategoria:** Finiture Speciali

**Valore Limite COV:** 840 g/Litro

**Contenuto max effettivo:** 640 g/Litro

Queste informazioni tecniche si basano su conoscenze scientifiche. Sono da considerare tuttavia come indicazione non vincolante e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti i circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. FERRITALIA è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa FERRITALIA.