



SCHEMA TECNICA

**LUCCIOLA –COLORANTI CONCENTRATI UNIVERSALI**

COLORANTE CONCENTRATI UNIVERSALI  
(Codice prodotto 95753)

Cod.:95753

**LUCCIOLA COLORANTE UNIVERSALE MARRONE HR V.O.C. FREE**

<b>DESCRIZIONE</b>	Colorante universale a base di pigmenti selezionati, bagnanti e disperdenti V.O.C FREE, altamente concentrato e compatibile con idropitture (tempere, lavabili e smalti all'acqua ) e prodotti vernicianti a solvente (smalti alchidici classici o rapida essiccazione). Il prodotto s'incorpora facilmente per semplice miscelazione ai prodotti vernicianti da tingere.		
<b>PIGMENTO BASE</b>	Miscela di ossidi di ferro sintetico 55% circa		
<b>COMPOSIZIONE</b>	57% ca. di pigmenti, extender e sospensivanti di cui 55% pigmento. Miscela di bagnanti e disperdenti V.O.C. FREE accuratamente selezionati per consentire l'uso di queste paste nei relativi campi di applicazione.		
<b>COLOR INDEX</b>	pigmenti P.Y. 42 - P.R.101 – P.Bk. 7		
<b>RESISTENZA AL CALORE</b>	Valore relativo al pigmento: 150 gradi centigradi per 30 minuti		
<b>STOCCAGGIO</b>	tra i 5 e i 40°C in confezione chiusa 12 mesi.		
<b>RESISTENZA ALLA LUCE</b>	Tono pieno	minimo	massimo
	7/8	1	8
<b>RESISTENZA AL LAVAGGIO</b>	Tono pieno	minimo	massimo
	4/5	1	5
<b>DENSITA' a 20°C</b>	KG/LT 1,700±0,10		
<b>pH a 20 °C</b>	minimo 6 massimo 9		

**Ferritalia Headquarters**

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova  
Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259  
P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357  
email: info@ferritalia.it



## SCHEDA TECNICA

<b>GRANULOMETRIA</b>	inferiore a 20 micron
<b>COLLAUDO</b>	ogni lotto di produzione viene sottoposto ad accurati controlli chimico-fisici e colorimetrici.
NB: il colorante non è da considerarsi un prodotto verniciante fine a se stesso ma da usare in taglio con idropitture o smalti tenendo presente di non superare mai l'8% in peso di pasta. Il prodotto essendo esente da sostanze organiche volatili è da considerarsi V.O.C. FREE.	

### Ferritalia Headquarters

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova  
Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259  
P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357  
email: [info@ferritalia.it](mailto:info@ferritalia.it)