

DATI TECNICI

CODICE PRODOTTO	98953
Peso rete trattata	160 gr/mq
Lunghezza	50 m (±2%)
Altezza	100 cm (±1%)
Dimensione maglia	5 x 5 mm (±0,5)
Spessore filo trattato min.	0,6 mm
Contenuto combustibile	18% (±4%)
Resistenza alla trazione (ordito)	1700 N – 5 cm
Resistenza alla trazione (trama)	2000 N – 5 cm
Allungamento (ordito)	3,0 – 4,0%
Allungamento (trama)	3,0 – 4,0%
Resistenza alla trazione post invecchiamento (ordito)	>1000 N – 5 cm
Resistenza alla trazione post invecchiamento (trama)	>1000 N – 5 cm
Allungamento post invecchiamento (ordito)	2,0 – 3,0%
Allungamento post invecchiamento (trama)	2,0 – 3,0%
Destinazione d'uso	ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Standard di riferimento	ETAG 004
Conformità prodotto	ETA 16/0068

I rotoli vengono imballati in verticale su pallet.

Magazzino: i rotolo devono restare in luoghi asciutti.

Temperatura di magazzino da -10°C a +40°C

