

SCHEMA TECNICA

(cod. 81426 0.75L - cod. 98249 2,5L - cod. 98250 5L - cod. 98251 14L)

LUCCIOLA cop. BLU			
LAVABILE - TRASPIRANTE - INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
ELEVATA COPERTURA OTTIMA TRASPIRABILITA'			
FACILE APPLICAZIONE ELEVATA RESA SUPER BIANCO			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Idropittura murale di elevata copertura, ideale per ambienti domestici umidi. Cariche minerali e speciali additivi conferiscono al prodotto una buona resistenza agli alcali e un'ottima traspirabilità.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a basedi resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate.		
	Peso specifico	1,66-1,68 KG/L a 20°	
	Viscosità	Brookfield a 20° C=18500 - 20500 cP.	
	Resa pratica	8-12 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Opaco	
	Permeabilità al vapore	Buona	
	Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali	
GAMMA COLORI	Bianco		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	30-40 prima mano 20-30 seconda mano	Acqua
	Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano	Acqua
	Per tinte forti ottenute da una base neutra la percentuale di diluizione scende ad una massima del 10% in volume.		
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con stucco in pasta, fissare con isolante per idropitture , infine applicare 2 mani di LUCCIOLA cop. BLU		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati dal produttore.