

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

codd. **53266-53267-53737-53268-53738**

DESCRIZIONE

Nastro per mascheratura usi generici.

DATI TECNICI

| | |
|----------|---|
| Supporto | Carta impregnata da 58g/m ² ; bianca |
| Adesivo | Gomma naturale secca e resine |

| | Unità | Valore | Metodologia |
|-----------------------------|--------|---------------|-------------|
| Spessore totale | mm | 0,120 | PSTC 133 |
| Adesività su acciaio | N/25mm | 4 | PSTC 101 |
| Carico a rottura | N/25mm | 85 | PSTC 131 |
| Allungamento a rottura | % | 7,5 | PSTC 131 |
| Resistenza alla temperatura | °C | 60°C (30 min) | = |

APPLICAZIONI

Nastro per mascherature generiche, indicato per tutti i semplici lavori del settore edilizio e fai-da-te. Rimozione consigliata entro le 36 ore.

| Caratteristiche | Vantaggi | |
|--|---|---|
| Adesivo base gomma naturale secca e resine | <ul style="list-style-type: none">✓ Buona adesività su superfici irregolari✓ Alla rimozione non lascia adesivo | <ul style="list-style-type: none">✓ Performante con le vernici e pitture più diffuse |
| Carta impregnata | <ul style="list-style-type: none">✓ Compatibile con le più diffuse vernici e pitture✓ Rimovibile senza rotture | <ul style="list-style-type: none">✓ Facilmente conformabile✓ Lacerabile a mano |

CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONFORMITA'

Shelf life (durata) e condizioni di stoccaggio prodotto: 12 mesi dall'acquisto; la temperatura consigliata è tra i 15° C ed i 25° C con Umidità Relativa massima del 65%. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore e protetto negli imballi originari. Con temperature di stoccaggio inferiori ai 10° C si consiglia sempre il ricondizionamento del nastro prima dell'utilizzo. I dati contenuti sono da considerarsi valori medi tipici, rilevati all'interno dei Laboratori su campioni provenienti da produzioni di serie, utilizzando metodi di prova riconducibili agli standard internazionali in uso, ma non implicando alcuna garanzia di adeguatezza. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle appropriate specifiche condizioni di utilizzo.