

Denominazione commerciale

SMALTO BRIKOSPRAY 400ML STUCCO ISOLANTE cod. 82755

Descrizione

Stucco spray acrilico di prima classe per sigillare e coprire rapidamente e a regola d'arte piccole irregolarità, graffi e tracce di levigatura nel punto da riparare. Crea una superficie liscia perfettamente idonea alla successiva verniciatura.

Lo stucco spray acrilico è il legante ideale tra lo stucco poliestere e lo strato di finitura seguente.

Qualità e caratteristiche

- Stucco spray acrilico di prima classe
- Può essere applicato a più mani
- Eccellente aderenza
- Potere di riempimento particolarmente elevato
- Facile da levigare dopo un breve tempo di asciugatura
- Elevato spessore dello strato grazie alla buona stabilità
- Buona resistenza all'acqua
- Facile da spruzzare
- Eccellente protezione contro la corrosione
- Buon flusso, superficie liscia

Ambiente ed etichettatura

Smaltimento: controllare che nel contenitore non rimangano residui. Le bombolette completamente vuote possono essere utilizzate per il riciclaggio. Le bombolette contenenti residui devono essere smaltite come "rifiuti speciali".

Proprietà chimico-fisiche:

- Base legante: qualità acrilica con speciali agenti di carica
- Colore: grigio
- Odore: di solvente
- Grado di brillantezza: (con angolo di misura di 60° secondo DIN

67530): opaco: 5-10 GU

- Resa:
 - a seconda della compattezza e del colore della superficie: 400 ml sono sufficienti per ca. 0,8 m²
- Asciugatura (a 20°C, umidità relativa 50%):

Lavorabile dopo ca. 60 minuti

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato.

- Resistenza termica: non applicabile
- Conservabilità/stoccaggio:





10 anni, se conservato correttamente (=10° - 25°C, umidità relativa max. 60%)

• Formato: bomboletta aerosol, volume nominale massimo 400 ml

Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente e osservare le avvertenze riportate sull'etichetta!

Applicazione

- Rimuovere sporco, grasso e olio.
- Irruvidire o carteggiare la superficie con carta abrasiva, grana da 240 a 360. Le superfici già pre-carteggiate e uniformi vanno carteggiate a umido, eliminando con cura la polvere abrasiva.
- Eseguire una prova di spruzzo in un punto nascosto.
- Agitare energicamente la bomboletta per ca. 3 minuti.
- Distanza di spruzzo ca. 25-30 cm.
- Applicare lo stucco spray in più mani leggere. Tra un'applicazione e l'altra attendere 2-5 minuti e agitare nuovamente la bomboletta prima di ogni applicazione.
- A seconda del tempo atmosferico dopo ca 1 ora carteggiare a umido con carta abrasiva, grana da 400 a 500. In caso di strati molto spessi, il tempo di asciugatura aumenta.
- Sovraverniciabile con vernici a base di resine sintetiche e acriliche.
- Non spruzzare su pitture a base di resine sintetiche!

