

**SCHEDA TECNICA****PRODOTTO: STUCCO IN POLVERE****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Emidrato di calcio in polvere, ottenuto dalla macinazione di pietra ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) di particolari caratteristiche, successiva cottura in forni a metano con omogeneizzazione a temperature costanti.

**CARATTERISTICHE**

Stucco rasante, adesivo, riempitivo, estremamente fine, in polvere, a base di carbonati e solfati alabastrini, leganti idraulici, inerti selezionati a grana fine, particolari leganti e additivi atti a conferire buona lavorabilità all'impasto, ottima adesione al supporto e resistenza meccanica.

Di colore bianco, dotato di elevato potere riempitivo, buon grado di finezza, calo irrilevante, rapida essiccazione, facilmente carteggiabile; offre, una volta applicato, superfici lisce, levigate e compatte, con discreta durezza superficiale.

Per le materie prime impiegate il prodotto non contiene sostanze nocive per l'ambiente e per chi lo applica, non sviluppa odori sgradevoli, non è infiammabile.

**IMBALLI**

Scatola da Kg. 1 (confezione 12 x 1)

Sacco da Kg. 5 (confezione 5 x 5)

Sacco da Kg. 20 e Kg. 25 (confezioni singole)

**STOCCAGGIO**

Stoccare il luogo asciutto al riparo dall'umidità. I sacchi devono essere stoccati senza nessun contatto diretto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti

**CAMPI D'IMPIEGO**

Si presenta ad un impiego universale per la stuccatura di piccoli buchi, fori e crepe, oppure per la rasatura e levigatura di ampie superfici su pareti e soffitti interni in edilizia sia civile che industriale. È quindi particolarmente indicato su intonaco civile, cementi preconfezionati, cartongesso, gesso, scagliola, pannelli prefabbricati purché esenti da disarmanti, manufatti in legno e suoi derivati, purché tali supporti siano solidi, asciutti ed assorbenti.

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Pulire accuratamente le superfici da trattare asportando eventuali parti in fase di distacco. In caso di vecchi intonaci polverosi e friabili o vecchie tinte minerali o sintetiche impastare nelle proporzioni di 1 kg. di stucco in polvere a 500 gr. di acqua, mescolare mediante un mescolatore a frusta a basso numero di giri per almeno 5 minuti, fino ad ottenere una pasta omogenea, densa, priva di grumi. Lasciare a riposo per 5 minuti, rimescolare ed eventualmente aggiungere una minima quantità di acqua prima dell'uso. Procedere all'applicazione stendendo con frattone d'acciaio e attendere da 1 a 3 ore per l'applicazione di un secondo strato. Lo stucco in polvere consente un tempo di lavorabilità mediamente di 3 ore. Lo strato applicato è sopra verniciabile mediamente dopo circa 24 ore.

Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5 gradi C.

Questo preparato non richiede etichettatura (D.L. N. 52 DEL 03/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni)

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.