

# MAURER<sup>®</sup> 06WD002 - 11/11

P 1 - 1

Valida per i codici : 92992 – 92993

La colla vinilica universale MAURER

è un polimero in dispersione acquosa al 52% di solidi.

	Unità	Valore	Metodo
<b>1. SPECIFICHE DI FORNITURA</b>			
Contenuto in solidi	%	52±1	MVPF 01bis
Viscosità Brookfield	(1) mPa.s	12500±3500	UNI EN ISO 2555
pH		4,5±0,5	ISO 976
<b>2. VALORI TIPICI DELLA DISPERSIONE</b>			
Temperatura minima di filmazione	°C	2	UNI 8490-14
Monomero residuo	%	0,1 max	MVPF 23
Sistema disperdente		alcool polivinilico	
Densità a 23°C	Kg/dm <sup>3</sup>	1,1	MVPF 18
Stabilità meccanica		ottima	MVAT 013

(1) RVT 20 rpm, girante 5, 23°C

**CAMPO D'IMPIEGO**

Adesivi per legno; adesivi per cartotecnica.

**PROPRIETA' SPECIFICHE**

Per le sue particolari caratteristiche viene impiegata, generalmente tal quale, nell'industria del legno ( impiallaccature, incollaggio di laminati plastici, lavori di falegnameria in genere ) e in cartotecnica ( imballaggio, doppiaggio di carte e cartoni, confezionamento automatico, ecc. ).

**TIPO DI CONFEZIONE**

La colla vinilica universale MAURER è disponibile sfusa in cisternette da 1000 l e in fusti da 125 Kg.

**STOCCAGGIO**

La colla vinilica universale MAURER

è stabile per 6 mesi, e va conservato in un intervallo di temperatura di +5 + +40°C.

FERRITALIA SOC. COOP.  
VIA LONGHIN 71 - 35129 PADOVA (ITALY)  
Tel. +39 049 8076244 Fax +39 049 8071259