


SCHEDA TECNICA
LUCCIOLA – SMALTO ALL'ACQUA LUCIDO

SMALTO IDROSOLUBILE LUCIDO/OPACO

(Codice prodotto 95986 - 95987 - 95988 - 95989 - 95990 - 95991 - 95992 - 95993 - 95994 - 95995 - 95996)

DESCRIZIONE:

Smalto all'acqua lucido a base di resine acriliche con spiccate caratteristiche di adesione ai più svariati supporti quali grondaie, legno, ferro e plastica

CARATTERISTICHE:

Lo speciale tipo di legante impiegato conferisce al prodotto ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio, buon potere coprente, ottima applicabilità e lavorabilità, ottima aderenza ed elasticità. Queste notevoli caratteristiche e l'assenza di solventi, rendono il prodotto atossico, non infiammabile e privo di odore sgradevole. Resiste al graffio, non trattiene la polvere o lo sporco ed è lavabile con acqua o con comuni detersivi. Il prodotto è particolarmente idoneo per le finiture di elevatissima qualità su supporti in ferro, lamiera zincata, alluminio, legno, plastica, cemento o su superfici murali poste sia all'interno che all'esterno che devono apparire di aspetto brillante perfettamente disteso

COLORE: Bianco lucido, Bianco Opaco, Nero Lucido, Nero Opaco, Giallo, Rosso Vivo, Blu, Grigio, Testa di Moro, Verde Vittoria, Avorio

CONFEZIONI :

E' venduto in contenitori da 0,750 lt

ISTRUZIONI PER L'USO :

Miscelazione: Miscelare lentamente evitando la formazione di bolle

Applicazione: A rullo ,spruzzo o talocchia

Volume Diluente: Pronto all'uso. Per particolari applicazioni sopporta una diluizione fino al 5%.

Diluente: Acqua

Consumo teorico: 0.8/1.5 kg./m a secondo dello spessore applicato

Tempo essiccazione: 48 ore a 20° C e 65% di umidità

SMALTO IDROSOLUBILE LUCIDO/OPACO

DATI PRINCIPALI A 20°C :

Resa	8-12 mq/Lt
Colori	bianco + colori cartella
Essiccazione	4-6 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	4 ore a 20°C
Viscosità	15000 \square 2000 mPa. sec. visc. di brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
Residuo secco	50%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 30-35 micron
Peso specifico	1,2 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Valore ph	8,6
Legante	acrilico

CONDIZIONI DEL SUPPORTO :

- **Se superfici in muratura**

I muri devono essere completamente asciutti. Per una tinteggiatura accurata asportare con spazzola morbida il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. In via eccezionale, se l'intonaco presenta molte graffiature o una finitura leggermente ruvida, si può adoperare carta vetrata di grana grossa.

Per chiudere eventuali piccoli buchi e scalfiture dell'intonaco stucco in polvere o in pasta per pareti. Lo stucco è nemico dell'umidità, quindi è importante non applicarlo sui muri sotto il piano terra o comunque non asciutti, provocherebbe il distacco dello stesso. Dopo 4-6 ore dall'ultima rasatura, carteggiare con carta vetrata di grana media le pareti stuccate e ripulire accuratamente. Applicare il LUCIOLA isolante Fissativo Acrilico opportunamente diluito su tutta la superficie per ridurre l'assorbimento della parete nuova, omogeneizzare l'assorbimento e far ottenere al prodotto di finitura una resa superiore. Dopo 8-12 ore applicare la finitura desiderata. È sconsigliato versare il fissativo nella pittura di finitura, non si ottiene una pittura migliore, al contrario finiremmo per sbilanciare la proporzione degli elementi di ricetta ottenendo un prodotto di finitura non

Ferritalia Headquarters

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: info@ferritalia.it



SCHEDA TECNICA

idoneo.

- **Se superfici in ferro**

Sgrassare con diluente nitro o liquido antisiliconico eventuali tracce di olio, grasso, unto, macchie o residui provocati da precedenti lavorazioni. Asportare con spazzola metallica e tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire accuratamente ed applicare una mano di convertitore di ruggine all'acqua che neutralizza il processo di corrosione. Successivamente applicare una mano di fondo o antiruggine e dopo 24 ore applicare due mani di finitura a distanza di 8-12 ore una dall'altra

- **Se superfici in legno**

Verificare lo stato di deterioramento della vecchia vernice. Se il prodotto è ancora in buono stato sarà sufficiente un intervento superficiale di carteggiatura, in modo da ravvivare il supporto ed eliminare le piccole imperfezioni; dopo 4-8 ore applicare la mano di fondo LUCIOLA Fondo Universale Acqua di tipo bianco. Successivamente dopo 12-24 ore applicare due mani di smalto in applicazioni successive di 24 ore l'una dall'altra.

Se al contrario le vecchie mani di vernice sono degradate, vi consigliamo di raschiare tutta la superficie, in modo da riportare alla luce il legno; proseguite poi con il ciclo relativo al legno nuovo.

ISTRUZIONI PER L'USO :

Miscelazione: Agitare accuratamente prima di inserire nella pittura da colorare

Applicazione: Pennello – Rullo - Spruzzo

Diluente: Acqua potabile

Volume Diluente: Diluire con acqua potabile 15% prima mano, 20% seconda mano

AVVERTENZE

- ☑ Il peso specifico è riferito al bianco
- ☑ Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- ☑ La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- ☑ Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- ☑ Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- ☑ Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

Ferritalia Headquarters

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: info@ferritalia.it

SMALTO IDROSOLUBILE LUCIDO/OPACO