


SCHEDA TECNICA
ANTIRUGGINE SINTETICA AL MINIO

 ANTIRUGGINE PER LAMIERE ZINCATE
 (Codice Prodotto 97220)

DESCRIZIONE:

E' un'antiruggine al fosfato di zinco. Formulato a base di resine alchidiche e con agente anticorrosivo a fosfato di zinco che a differenza del cromato ha bassa tossicità, è un'antiruggine dotata di elevato potere coprente e facilità di applicazione. Ottima è l'adesione sui metalli, quindi indicata per la protezione di qualsiasi tipo di supporto in ferro. Sopraverniciabile con smalti alla nitro. Nonostante abbia un'essiccazione rapida è formulata in modo da avere un ottimo potere bagnante del supporto su cui viene applicata

CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

Antiruggine formulata con agente anticorrosivo al fosfato di zinco. Consigliata per ogni tipo di superficie nei più comuni cicli di protezione del ferro sia verniciato che nuovo. Ideale come fondo per le finiture di qualsiasi smalto

CAMPI DI APPLICAZIONE

COLORE : Rosso Minio (Arancio)

CONFEZIONI : E' venduto in contenitori 0,500 lt

DATI PRINCIPALI A 20°C :

Resa	7-9 mq/LT
Colori	rosso minio (arancio)
Essiccazione	fuori polvere: 2-3 ore a 25°C completa: 16-24 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	16 ore a 20°C
Viscosità	tazza Ford a 20°C : 190"-220"
Residuo secco	64% ± 2
Spessore del film	umido: 80 micron secco: 40 micron
Peso specifico	1,380 Kg/lt ± 0.1 a 20°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	-

CONDIZIONI DEL SUPPORTO :

Sgrassare con diluente nitro o liquido antisiliconico eventuali tracce di olio, grasso, unto, macchie o residui provocati da precedenti lavorazioni. Asportare con spazzola metallica e tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine.

Successivamente applicare una mano di fondo o antiruggine e dopo 24 ore applicare due mani di finitura a distanza di 8-12 ore una dall'altra.

ISTRUZIONI PER L'USO :

Miscelazione: Miscelare accuratamente prima dell'applicazione

Applicazione Pennello – Rullo: 10%-15% con diluente inodore o sintetico. Spruzzo: 10%-20% con diluente nitro

Diluente: diluente sintetico o nitro

Volume Diluente : Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione

voc: VALORE LIMITE EMISSIONE COV DIRETTIVA 2004/42/CE
 CATEGORIA I: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni
 Contenuto COV < 500 g/l (2010)
 Questo prodotto contiene COV Max 471 g/l

ANTIRUGGINE SINTETICA AL MINIO

Ferritalia Headquarters

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: info@ferritalia.it

MAURER



SCHEDA TECNICA

Ferritalia Headquarters

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: info@ferritalia.it