


**SCHEDA TECNICA**
**LUCCIOLA – FONDO SINTETICO PER LEGNO**
**FONDO SINTETICO PER LEGNO**
**(Codice prodotto 97222 - 97223 )**
**DESCRIZIONE:**

Fondo sintetico per legno e muri di colore bianco. Risulta essere un'ottimo fondo preparatorio per tutte le superfici in legno da smaltare e anche per intonaci. Dotato di elevato potere coprente, buona pennellabilità ed ottima carteggiabilità.

**CARATTERISTICHE:**

E' un fondo sintetico per legno e intonaci. È un prodotto risolutivo per il legno in quanto si ancora saldamente a questo attraverso le fibre e risulta essere un ottimo fondo preparatorio per tutte le strutture in legno. Ottimo anche per intonaci. Caratteristiche: buona resa, elevato potere coprente, eccellente pennellabilità, essiccamento rapido, resistenza all'acqua e eccellente alla carteggia tura

**IMPIEGO:** Come mano di fondo dall'elevato potere coprente e riempitivo, per la protezione e la preparazione di superfici in legno. Facile da applicare e da carteggiare, può essere sovrapplicata con i tradizionali smalti sintetici, smalti all'acqua e idropitture di buona qualità. Lascia sul supporto un film opaco, compatto e vellutato.

Applicabile all'interno ed all'esterno su:-Superfici in legno nuove o già verniciate come fondo per finiture coprenti sintetiche o idrodiluibili.

**COLORE:**

Bianco

**CONFEZIONI :**

E' venduto in contenitori da 0,500

**FONDO SINTETICO PER LEGNO**
**DATI PRINCIPALI A 20°C :**

Resa	8-10 mq/Lt
Colori	bianco
Essiccazione	6-8 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	12 ore a 20°C
Viscosità	60 $\pm$ 5 secondi con visc. a tazza di efflusso c. din. $\approx$ 6 mm a 25°C
Residuo secco	88%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 65 micron
Peso specifico	1,40 $\pm$ 0,05 Kg/Lt a 20°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina alchidica

**CONDIZIONI DEL SUPPORTO :**

Legno nuovo: deve essere pulito ed asciutto; carteggiare con carta abrasiva fine ed eventualmente stuccare con stucco in pasta.

Legno già verniciato: deve essere carteggiato per rimuovere lo strato di smalto o vernice superficiale; se necessario lavare con acqua e detersivi e lasciare asciugare perfettamente. Eventuali piccole imperfezioni possono essere poi stuccate con stucco in pasta. Applicare in una o due passate se l'imperfezione lo richiede e, dopo 2-3 ore dalla seconda passata, carteggiare fino a complanarità del supporto. Rimuovere i residui di carteggia tura Applicare una mano di LUCCIOLA FONDO OPACO. Dopo 24 ore carteggiare leggermente con carta abrasiva fine eliminando eventuali cordonature

**ISTRUZIONI PER L'USO :**

Miscelazione: Agitare accuratamente prima di inserire nella pittura da colorare

**Applicazione**

Pennello – Rullo: 5%-10% con diluente sintetico o acquaragia. Spruzzo: 10%-20% con diluente sintetico o acquaragia.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni

**Ferritalia Headquarters**

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: info@ferritalia.it



## SCHEDA TECNICA

atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione

### AVVERTENZE

- ☒ Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- ☒ La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- ☒ Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- ☒ Il prodotto nelle prime 6 ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- ☒ Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- ☒ Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.

#### Ferritalia Headquarters

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: [info@ferritalia.it](mailto:info@ferritalia.it)