

SCHEDA TECNICA

FISSATIVO ACRILICO		cod.98258 2L	
		cod. 98259 5 L	
ISOLANTE - FISSATIVO ACRILICO			
INTERNO - ESTERNO - SUPERFICI IN MURATURA - OTTIMO ANCORAGGIO - MISCELABILE CON IDROPITTURE			
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Fondo isolante per superfici edili moderatamente sfarinanti interne o esterne		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	<i>Prodotto a base di resine acriliche in emulsione acquosa.</i>		
	Peso specifico	1,00 - 1,08 Kg/L a 20°	
	Resa pratica	30-50 mq/L per mano di prodotto applicato	
	Aspetto del film	Trasparente semilucido	
GAMMA COLORI	Trasparente		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello	300-400 prima mano	Acqua
	Rullo	300-400 prima mano	Acqua
	Regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto da impregnare evitando quindi la formazione di una pellicola lucida che può provocare conseguenze negative sull'ancoraggio delle mani successive.		
SISTEMA APPLICATIVO	SUPERFICI IN MURATURA I supporti devono essere sani e privi di efflorescenze o macchie di umidità attive, pulire se necessario la superficie da trattare. Non applicare su supporti freschi o con alcalinità elevata. Applicare 1 mano variando la diluizione a seconda dell'assorbimento del supporto. Sovrapplicare con due mani di idropittura.		
ESSICAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 1-2 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.		

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni indicati dal produttore.