

Cementfort (cod. 99412)

Pag 1 di 2

Dati Tecnici:

Base	Acrilica
Consistenza	Pastosa
Sistema di polimerizzazione	Polimerizzazione fisica
Formazione pelle	circa 30min.
Densità (DIN 53479)	1,67 g/ml
Ritiro (DIN 52451)	Nessun ritiro
Resistenza alle temperature	da -20 °C a +80 °C
Deformazione massima	25% (da -12.5% a +12.5%)
Recupero elastico (ISO 7389)	> 40%

(*)Questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali la temperatura, l'umidità e la natura del supporto.

Prodotto:

CEMENTFORT è un prodotto di aspetto granuloso. Ideale per riempire tutte le fessure e i giunti in pietra e mattoni danneggiati.

Caratteristiche:

- Ottima adesione alle superfici murarie tradizionali, sia all'interno che all'esterno
- Asciugatura molto veloce
- Nessun ritiro
- Può essere verniciato dopo poche ore (il tempo dipende dalla quantità di prodotto applicato)

Applicazioni:

- Per riparare cavità e fessure nel calcestruzzo e cemento
- Per realizzare giunti in muratura
- Per ricostruire forme scheggiate: gradini per scale, terrazzi,...

Confezione:

Colore: grigio cemento

Imballo: cartuccia da 300 ml

Stoccaggio:

12 mesi negli imballi originali in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra + 5 °C a + 25 °C

Supporti:

Natura: Tutti i materiali più comuni da costruzione e ristrutturazione, tranne PE, PP, PTFE, bitumi, metallo e vetro.

Condizioni: pulito, asciutto, senza polvere e grasso

Trattamento preliminare: applicare prima uno strato di sigillante diluito (1 parte di CEMENTFORT per 2 parti di acqua) su substrati altamente porosi.

Si consiglia di effettuare un test di adesione su qualsiasi supporto.

Dimensioni del giunto:

Fino a 5 mm per giunto

Modo d'utilizzo:

Applicazione: asportare eventuali parti staccate dei supporti prima dell'applicazione del CEMENTFORT. Applicazione del sigillante con una pistola adatta o una spatola. Finire l'applicazione con una spatola bagnata per una più agevole finitura.

Per le grandi crepe, guarnizioni o cavità, si consiglia di applicare il prodotto due volte. Il secondo strato può essere applicato dopo circa 30 minuti. Il tempo dipende dalla porosità del supporto. CEMENTFORT può essere verniciato dopo poche ore. Tale tempo varia a seconda della quantità di prodotto applicato.

Temperatura d'applicazione: da +5 °C a +30 °C

Prodotto di pulizia: Pulire con acqua subito dopo l'applicazione

Finitura: Con acqua e sapone prima della formazione della pelle

Cementfort (cod. 99412)

Pag 2 di 2**Sicurezza:**

Osservare le normali regole di sicurezza

Fare riferimento alla confezione per ulteriori informazioni

Osservazioni:

- Non utilizzare in situazioni dove è possibile il contatto con l'acqua
- Non adatto per giunti in movimento o giunti in dilatazione.

La presente scheda sostituisce tutti i precedenti documenti. Queste informazioni vengono fornite in buona fede ed è il risultato della nostra ricerca ed esperienza. Tuttavia, poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, nessuna responsabilità può essere accettata da noi per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso del nostro prodotto. Soudal si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso.