


**MAURER LUCCIOLA SMALTO SINTETICO**
**SMALTO SINTETICO UNIVERSALE**

(Codice Prodotto Lt. 0,750 - 97224-97225-97226-97227-97228 -97229-97230-97231-97232-97233-97234-97235-97236-97237-97238-97239-97240-97241)

(Codice Prodotto Lt. 0,125 - 50776-50780-50781-50793-50794-50797-50798-50800-50801-50802-5080-350804-50815-50817-50819-50821-50828-50830-50840-50841-50842)

**DESCRIZIONE:**

Smalto sintetico a pennello lucido per legno e ferro. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia interno che esterno preventivamente trattato con fondo specifico. Di ottima pennellabilità, copertura e brillantezza. L'azione anticorrosiva aumenta la durata del ciclo di applicazione.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI :**

E' uno smalto lucido e/o opaco per legno e ferro. Formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce. Dotato di eccellenti caratteristiche quali:

- ☑ BRILLANTEZZA: ottima pellicola brillante;
- ☑ DILATAZIONE: si stende con estrema facilità;
- ☑ SOLIDITA' ALLA LUCE: i colori resistono alla luce nel tempo;
- ☑ RESISTENZA ALL'ESTERNO: verso gli agenti fisici e chimici;
- ☑ RESISTENZA ABRASIVA: ai lavaggi ripetuti e agli urti.

Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni. Di ottima pennellabilità e copertura è disponibile in una vasta gamma di toni RAL.

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

Indicata per la verniciatura di manufatti in esterni quali persiane, ringhiere, portoni, cancellate, finestre e arredamenti per giardini. Che per gli interni (termosifoni, serramenti e arredamenti in genere come manufatti in legno quali mobili, armadi, porte ecc

**COLORI** : Come da Cartella Colori MAURER\_LUCCIOLA

**CONFEZIONI** : E' venduto in contenitori 0,750 lt - 0,125 lt

**VALORE LIMITE EMISIONE COV DIRETTIVA 2004/42/CE**

" Ai sensi del D.lgs.n°161/06 i valori COV espressi sulle SDS e confezioni si riferiscono alla diluizione e ai diluenti indicate da Colorificio Cirpa Srl"

**MAURER LUCCIOLA SMALTO SINTETICO UNIVERSALE**
**DATI PRINCIPALI A 20°C :**

Resa	8-10 mq/Lt
Colori Litri : 0,750 - 0,125	bianco + colori cartella
Litri : 0,125	Oro Ricco_ Oro Pallido _Alluminio
Essiccazione a 20°C	6/8 ore al tatto 48 ore in profondità
Sopraverniciatura minimo a 20°C	12 - 14 ore
Viscosità	104 ☐ 10 secondi con visc. c din. ☐ 4 mm a 25°C
Residuo secco	43% ☐ 5%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 40-45 micron
Peso specifico	1,3 Kg/Lt a 25°C
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	Resina Alchidica

**CONDIZIONI DEL SUPPORTO :**

Sgrassare con diluente nitro o liquido antisiliconico eventuali tracce di olio, grasso, unto, macchie o residui provocati da precedenti lavorazioni. Asportare con spazzola metallica e tela smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine.

Successivamente applicare una mano di fondo o antiruggine e dopo 24 ore applicare due mani di finitura a distanza di 8-12 ore una dall'altra.

**ISTRUZIONI PER L'USO :**

**Miscelazione:** Miscelare accuratamente prima dell'applicazione

**Applicazione:** **LT.0,750** : Pennello - Rullo: 5%-10% con Acqua Ragia o diluente sintetico. Spruzzo: 10%-20% con diluente sintetico.

**LT. 0,125** : Pennello 3% con acqua ragia

**Volume Diluente** : Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione

Il prodotto deve essere conservato tra 5 e 35 °C.