

**SCHEMA TECNICA****PRODOTTO: STUCCO IN PASTA BIANCO****DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Stucco tipo “francese” in pasta per legno e muri. Di notevole potere riempitivo, forza adesiva e buona lavorabilità anche con carteggiatura a secco. Può essere sopra verniciato sia con prodotti all’acqua che con prodotti contenenti solventi sintetici, senza incorrere in fenomeni di rimozione o eccessivi assorbimenti.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Stato fisico:	pastoso
Colore:	bianco o colorato
Granulometria:	10 microns
Peso specifico : Lt. 1 =	Kg. 1,750
Tempo di inizio presa:	già impastato
Tempo di fine presa: :	4 ore (vedi punto successivo “essiccazione”)

**COLORE**

Bianco, mogano, noce, rovere, pino, douglas.

**COMPOSIZIONE**

Titanio, carbonati di calcio selezionati, resine sintetiche e additivi, ossidi di ferro.

**IMBALLI**

Secchi da Kg. 25	(confezioni singole)
Barattoli da Kg. 5	(confezioni 4 x 5)
Barattoli da Kg. 1	(confezioni da 12 x 1)
Barattoli da Kg. 0,500	(confezioni bianco : 24 x ,500 confezioni colorato : 12 x 0,500)
Barattoli da Kg. 0,250	(confezioni 24 x 0,250)

**STOCCAGGIO**

Conservare al riparo da fonti di calore; teme il gelo.

**DILUIZIONE**

Pronto all’uso.

**APPLICAZIONE**

A spatola.

Prodotto in pasta fabbricato con la giusta consistenza, che lo rende pronto all’impiego per stuccature e rasature su legni e muri

**ESSICCAZIONE**

4 ore al tatto, con normali condizioni di umidità; sopra verniciabile dopo 24 ore

Segue .....

## **CONSIGLI UTILI**

Da applicarsi direttamente su superfici da cui sia stata asportata o polvere o sabbia che ne potrebbero compromettere la presa.

Accertarsi di avere chiuso perfettamente il barattolo, una volta ultimato il lavoro.

Questo preparato non richiede etichettatura (D.L. N. 52 del 03/02/1997 e successive modifiche ed integrazioni).

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.

Ferritalia Soc. Coop. Via Longhin, 71 – 35129 – PADOVA  
[www.ferritalia.it](http://www.ferritalia.it)