



## SCHEDA TECNICA

### PITTURA MURALE TRASPIRANTE

IDROPITTURA SEMILAVABILE INTERNO  
(Codice prodotto 86583 – 86582 - 86581)

#### DESCRIZIONE:

Di natura tixotropica presenta, una volta essiccato, un film di aspetto opaco, lievemente poroso, compatto e non sfarinante. Dotata di un elevato grado di traspirazione. La pittura di rapida essiccazione è di facile applicazione sia per l'utilizzo professionale che domestico.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI :

E' caratterizzata da un buon grado di copertura, discreto grado di bianchezza, discreta resistenza allo sfregamento. La buona raffinazione rende la pittura particolarmente indicata anche per l'applicazione con apparecchiature airless oltre che a rullo o pennello.

- ottima traspirabilità e distensione;
- forte resa e buon potere di copertura;
- Opaca e discreto punto di bianco;
- permeabilità al vapore acqueo;
- non spolvera e non sfoglia

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

Idropittura murale traspirante semilavabile per interni ad alta opacità indicata per cucine, bagni, bar, ristoranti, cantine e locali dove si hanno emissioni di vapore. Può essere applicata ad airless per grandi superfici ( capannoni, depositi, garage). Le proprietà antibatteriche vengono esaltate in ambienti a forte condensa.

**COLORE :** Bianco e per il " fai da te" colorate con coloranti concentrati

**CONFEZIONI :** E' venduto in contenitori 14 lt. – 5lt – 2.5 lt

#### DATI PRINCIPALI A 20°C :

<b>Aspetto</b>	Opaco
<b>Composizione</b>	legante a base di resine copolimeri sintetici in emulsione
<b>Peso Specifico</b>	1,67 +/- 0,07 Kg./lt a 20 °C
<b>Viscosità Brookfield :</b>	19.000 +/- 2000 cps G6V10 a 20 °C
<b>% solido in volume</b>	67% +/- 2% p/p
<b>Permeabilità a vapore acqueo</b>	Alta 10795 – UNI EN ISO 7783-2
<b>Spessore consigliato</b>	35/40 micron per mano

#### CONDIZIONI DEL SUPPORTO :

La superficie murale deve essere sana, asciutta, ben aderente ed in assenza di vecchie pitture sfarfallate che vanno rimosse completamente. Esente di macchie di umidità, tracce di sporco e grasso. Le irregolarità del muro, crepe e eventuali spaccature dovranno essere eliminate e stuccate con STUCCO in polvere e/o pasta per interno. E' consigliato su supporti nuovi e/o con residui di vecchia pittura l'applicazione di LUCCIOLA isolante Fissativo diluito secondo istruzioni e successive 2 mani di pittura.

#### ISTRUZIONI PER L'USO :

**Miscelazione:** Miscelare accuratamente prima della applicazione

**Applicazione:** A pennello, a rullo, a spruzzo in due mani intervallate da 12/24 ore a temperatura min 5 °C – max 35 °C

**Diluyente:** Acqua potabile

**Volume Diluyente:** Dal 30% al 40% in prima mano - 20% al 30 %  
In seconda mano fino a viscosità opportuna.

**Consumo teorico:** 8 – 10 mq/lt per mano  
4 – 5 mq/lt finito

in base al supporto ed al tipo di applicazione

**Tempo essiccazione:** 2-3 ore al tatto - 12 ore in profondità e  
12/24 ore per ricopertura a 20°C e 65% di umidità

**VOC:** al massimo 10 gr/lt

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE INTERNO

#### **Ferritalia Headquarters**

Via Longhin, 71 - 35129 - Padova

Tel. +39 049-8076244 - +39 049 8076018 - FAX - 049 8071259

P.IVA 01512090281 - C.F. 00282570357

email: info@ferritalia.it